

PF 311; PF 312 Profifuga Univerzális szilikon

Kiadás kelte: 2021. augusztus 2.

A termék rövid leírása:

Egykomponensű, ecetsavas szilikon tömítési és üvegezési felhasználásra.

Kiszerezési egység:

280 ml, 12 db/karton

Szín: fehér / átlátszó**Tulajdonságok:**

- kül- és beltéri felhasználásra is alkalmas,
- tökéletesen tapad üveghez, kerámiához, alumíniumhoz, festett fához, egyéb építőanyagokhoz,
- tartósan rugalmas,
- kikeményedés után vízálló,
- kiválóan ellenáll a hagyományos tisztítószernek, vegyszereknek,
- ecetsavas szagú,
- nem festhető.

Alkalmazási terület:

- csatlakozási hézagok, fugák tömítésére épületekben, konyhákban, fürdőszobákban,
- különböző építőanyagok közötti tömítésre,
- üvegezőkor létrejövő fugák, rések tömítésére,
- alumínium és fa ablakok üvegezésénél is felhasználható.

Nem alkalmas tartós vízterhelésnek kitett fugák esetén, kültéri felhasználásnál kerülni kell az esős vagy fagyos időszakot.

A felület előkészítése:

Kizárólag tiszta, száraz, por-, zsír-, olaj- és más szennyeződéstől mentes felületeken alkalmazható, a laza rétegeket el kell távolítani.

Feldolgozás:

+5 °C- +40 °C anyag, alap és környezeti hőmérséklet között kinyomópisztoly segítségével használható.

Műszaki adatok:

Mégkötés előtt:

Bőrképződési idő (23 °C, 50 % relatív páratartalom):	10-15 perc
Fajsúly:	0,97 +/- 0,01 g/cm ³
Feldolgozási hőmérséklet (anyag, alap és környezet):	+ 5°C - + 40 °C
Kötési sebesség (23 °C, 50 % relatív páratartalom):	2 mm/nap
Szavatossági idő: (eredeti zárt állapotban, száraz helyen, +5 - +25 °C között tárolva)	15 hónap

Mégkötés után:

Szakítószilárdság:	1,4 N/ mm ²
Shore A keménység:	15
Szakadási nyúlás:	500 %
Hőállóság:	-40 °C - + 180 °C

PF 311; PF 312 Profifuga Univerzális szilikon

Kiadás kelte: 2021. augusztus 2.

Biztonsági szempontok:

Alkalmazáskor tartsa be a szokásos munkaegészségügyi szabályokat. A Biztonsági adatlapon megjelölteket vegye figyelembe és tartsa be. Figyelem! A gyermeket óvja a terméktől!

A Műszaki adatlap kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.

Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésére.