

PF 532 Profifuga Pisztolyhab

Kiadás kelte: 2021. augusztus 2.

A termék rövid leírása:

Egykomponensű poliuretán szigetelő, réskitöltő és rögzítő hab pisztolyos használatra. A levegővel történő érintkezés hatására habosodik ki, és szilárdul meg.

Kiszerezési egység:

750 ml, 12 db/karton

Szín: sárga

Tulajdonságok:

- Kül- és beltéri felhasználásra is alkalmas,
- kiváló hő- és hangszigetelő,
- tökéletes tapadás alumíniumhoz, PVC-hez, fához és a legtöbb építőanyaghoz,
- ózonbarát,
- kikeményedés után átfesthető,
- könnyen feldolgozható.

Alkalmazási terület:

- Építőanyagok, szerkezetek között kialakult rések, hézagok, lyukak tömítésére,
- ablakok, ajtótokok és falazat közötti hézagok kitöltésére,
- lépcső, falazat, mennyezet között keletkezett hézagokba,
- csövek és vezetékek földemen és falakon történő átvezetésének tömítésére.

A felület előkészítése:

Kizárólag tiszta, por-, zsír-, olaj- és más szennyeződésektől mentes felületeken alkalmazható, a laza rétegeket el kell távolítani.

Nem alkalmas PE (polietilén), PP (polipropilén), PTFE (teflon), PMMA (plexi), PC (polikarbonát), lágy műanyag, neoprén, illetve bitumenes aljzatokon.

Feldolgozás:

+5 °C- +40 °C anyag, alap és környezeti hőmérséklet között használható. A palackot alaposan fel kell rázni (minimum 20-szor!). A felületeket vízpermettel előnedvesíteni szükséges. A friss hab eltávolítható, illetve a pisztoly tisztítható Purhab tisztítószer segítségével. A kikeményedett hab mechanikai úton távolítható el.

Műszaki adatok:

Megkötés előtt:

Vághatóság (23 °C, 50 % relatív páratartalom):	40 – 50 perc
Teljes kikeményedési idő (23 °C, 50 % relatív páratartalom):	24 óra
Feldolgozási hőmérséklet (anyag, alap és környezet):	+ 5°C - + 40 °C
Szavatossági idő: (eredeti zárt állapotban, száraz helyen, +5 - +25 °C között tárolva)	15 hónap

Megkötés után:

Fajsúly:	20 - 30 kg/m ³
Kiadósság:	40-45 liter
Nyomószilárdság:	3 N/m ²
Tűzvédelmi osztályba sorolás:	B3
Hőállóság:	-40 °C - + 80 °C
Hőszigetelő képesség:	0,035 – 0,036 W/mK

PF 532 Profifuga Pisztolyhab

Kiadás kelte: 2021. augusztus 2.

Biztonsági szempontok:

Alkalmazáskor tartsa be a szokásos munkaegészségügyi szabályokat. A Biztonsági adatlapon megjelölteket vegye figyelembe és tartsa be. Figyelem! A gyermeket óvja a terméktől!

A Műszaki adatlap kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvesse a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésére.