

**PF611 Profifuga Építési Ragasztó**

Kiadás kelte: 2021. augusztus 2.

**A termék rövid leírása:**

Akril-diszperziós alapú, egykomponensű ragasztóanyag, kül- és beltérben való használatra.

**Kiszerezési egység:**

280 ml, 12 db/karton

**Szín:** fehér

**Tulajdonságok:**

- oldószermentes, vízbázisú,
- kül- és beltéri felhasználásra is,
- jó kezdeti tapadás,
- nagy szilárdságú, tartós ragasztás,
- szagtalan,
- megkötés után átfesthető,
- nem veszélyes készítmény.

**Alkalmazási terület:**

- fa, kemény PVC, polisztirol ragasztása,
- kő-, betonlapokhoz, falburkoló panelekhez, kerámialapokhoz,
- előregyártott falemezekhez (rétegelt lemez, forgácslap, OSB lap, parafa, stb.),
- lépcsőlapok, padlószőnyeg ragasztására,
- XPS, EPS lapok, párkányok ragasztására.

Nem alkalmas PE (polietilén), PP (polipropilén), PTFE (teflon), PMMA (plexi), PC (polikarbonát) anyagokon, lágy műanyagok, neoprén ragasztására, illetve bitumenes aljzatokon.

**A felület előkészítése:**

Kizárólag tiszta, száraz, por-, zsír-, olaj- és más szennyeződésektől mentes felületeken alkalmazható, a laza rétegeket el kell távolítani.

**Feldolgozás:**

+5 °C- +40 °C anyag, alap és környezeti hőmérséklet között kinyomópisztoly segítségével használható. Nehezebb tárgyak felragasztása esetén a megkötésig alátámasztás szükséges!

**Anyagszükséglet:**

A ragasztandó felület nagyságától, valamint a felület egyenetlenségétől függően.

**Tisztítás:**

A felesleges friss ragasztóanyag nedves ronggyal, szivaccsal eltávolítható.

**Műszaki adatok:**

Megkötés előtt:

Bőrképződési idő (23 °C, 50 % relatív páratartalom):	30 +/- 10 perc
Fajsúly (DIN EN ISO 2811-1 ):	1,50 +/- 0,03 g/cm <sup>3</sup>
Ph érték:	7,5 - 9
Feldolgozási hőmérséklet (anyag, alap és környezet):	+ 5°C - + 40 °C
Szavatossági idő: (eredeti zárt állapotban, száraz helyen, +5 - +25 °C között tárolva)	24 hónap
Kötési sebesség (23 °C, 50 % relatív páratartalom):	2 mm/nap

Megkötés után:

Hőállóság:	-20 °C - + 80 °C
------------	------------------

**PF611 Profifuga Építési Ragasztó**

Kiadás kelte: 2021. augusztus 2.

**Biztonsági szempontok:**

Alkalmazáskor tartsa be a szokásos munkaegészségügyi szabályokat. A Biztonsági adatlapon megjelölteket vegye figyelembe és tartsa be. Figyelem! A gyermeket óvja a terméktől!

A Műszaki adatlap kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésére.